



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 025179 Data emiterii: 28.03.2022

Denumire și adresă client: SC STERK PLAST SRL
Str. Constanței nr. 2, (C18), Medgidia, jud. Constanța

Comandă nr. 18-2/11.03.2022

Informații privind eșantionarea: prelevat pe răspunderea clientului

Data primire proba: 11.03.2022

Cod probă: 18-2-3

Descriere probă (date de identificare): Înscriș pe produs: CANISTRĂ 5L

Canistră, din material plastic alb cu capac alb, 3 bucăți, marca STERK, cu etichetă autocolantă aplicată inscripționată de client cu denumirea produsului.

Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba analizată. Raportul de încercări nu cuprinde interpretări ale rezultatelor. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea extinsă asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură (valoarea determinată \pm incertitudinea de măsurare). Presentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul DGL Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

COD: PG-10-F1-R1

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 025179

Nr. crt.	Încercare	Unități de măsură	Metoda de încercare	Valoare determinată
1*	Migrare globală în simulanți apoși (4 ore/100°C) -simulant B – acid acetic în soluție apoasă 3%	mg/dm ²	SR EN 1186-3:2003 Reg. 10/2020	-sub limita de determinare de 10
2*	Migrare globală în simulanți apoși (4 ore/100°C) -simulant C – alcool etilic în soluție apoasă 20%	mg/dm ²	SR EN 1186-3:2003 Reg. 10/2020	-sub limita de determinare de 10
3*	Migrare globală în simulanți apoși (4 ore/100°C) -simulant D - alcool etilic în soluție apoasă 50%	mg/dm ²	SR EN 1186-3:2003 Reg. 10/2020	-sub limita de determinare de 10
4*	Descriere –aspect materiale	-	SR 10437:2000 pct.2.3	-material plastic opac, rigid -culoare uniformă, fără pete de altă culoare -suprafața netedă fără bavuri, fisuri, bule de aer, incluziuni de corpuri străine -fără muchii, colțuri ascuțite -fără devieri de la axa de simetrie
5*	Descriere-execuție	-	SR 10437:2000 pct.2.4	-formă paralelipipedică -stabilitate pe suprafața plană și orizontală -capac închis prin înfiletare prevăzut cu inel de siguranță - capacul se înfiletează corect - prevăzută cu un mâner care asigura o prindere corespunzătoare
6*	Descriere-rezistența la caldură	-	SR 10437:2000 pct 4.6.3.1	- produsul nu prezintă deformări vizibile și nici deteriorări ale suprafeței
7*	Descriere-rezistența la acizi organici	-	SR 10437:2000 pct 4.7.1	-produsul nu prezintă deteriorări ale suprafeței sau culorii

Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba analizată. Raportul de încercări nu cuprinde interpretări ale rezultatelor. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea extinsă asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură (valoarea determinată ± incertitudinea de măsurare). Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul DGL Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.


COD: PG-10-F1-R1

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 025179

Nr. crt.	Încercare	Unități de măsură	Metoda de încercare	Valoare determinată
8*	Dimensiuni -înălțime -lățime -diametru corp -diametru gura de umplere	mm	măsurare	-240 -145 -185 -23

Observații: -

Nr. crt. încercare	Laboratorul din cadrul DGL Larex executant al încercărilor/Locație	Data efectuării încercărilor	Șef laborator Prenume, Nume, Semnătură
1-8	Laborator Textile Și Jucării Sos. Vitan Bârzești nr. 11B, sector 4, București	14-25.03.2022	Gabriela Dașcălu 

Director General
Prenume *Marei*
Nume *Valda*
Semnătură 



Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba analizată. Raportul de încercări nu cuprinde interpretări ale rezultatelor. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea extinsă asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură (valoarea determinată ± incertitudinea de măsurare). Prezentul document este întocmit într-un exemplar care se eliberează clientului, iar o copie se arhivează în cadrul DGL Larex. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al emitentului. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

COD: PG-10-F1-R1